



DEKORA BOND

Primer di adesione rullabile per ciclo Dekora

DESCRIZIONE

DEKORA BOND è un primer di adesione monocomponente pronto all'uso a base di resine ibride in dispersione acquosa. **DEKORA BOND** forma, per rapida reticolazione, un film compatto, ruvido, resistente all'acqua e molto aderente a supporti lisci, compatti, lucidi e non assorbenti.

DEKORA BOND è studiato appositamente per la realizzazione dello strato di adesione su superfici (non piastrellate) destinate al rivestimento successivo con ciclo **DEKORA**, sia a pavimento che a parete.

CAMPO DI IMPIEGO

DEKORA BOND trova impiego come primer di adesione rullabile prima dell'applicazione del ciclo **DEKORA** su supporti anche lucidi e non assorbenti tranne superfici piastrellate per le quali si consiglia l'utilizzo di **MICROCEMENTO PRIMER** con l'annegamento di una rete di fibra di vetro da 160 grammi. **DEKORA BOND** è inoltre utilizzabile come primer di adesione rullabile su calcestruzzo e su supporti non assorbenti e sensibili all'umidità quali:

- Legno
- Gesso
- Anidrite

Il prodotto è utilizzabile anche su massetti riscaldanti.

VANTAGGI

- Prodotto di facile applicazione
- Versatile per i suoi diversi utilizzi
- Resa elevata

APPLICAZIONE

Preparazione generale del supporto:

il supporto da trattare deve essere asciutto, pulito, esente da oli, grassi, cere, residui di colle, pitture e altre parti asportabili.

se necessario, lavare con acqua e detergente specifico la superficie di posa per rimuovere le tracce di grasso, oli o cere; attendere che la superficie sia asciutta prima di procedere;

in caso di superfici in linoleum e in resina sono necessari la carteggiatura e la successiva aspirazione e depolveratura; in caso di successivo lavaggio attendere che la superficie sia asciutta prima di procedere.

Applicazione del prodotto:

il prodotto è pronto all'uso e non diluibile con acqua o altri solventi; miscelare accuratamente il prodotto manualmente o, meglio, con trapano e girante a frusta per omogeneizzare il contenuto: la presenza sul fondo di sedimento morbido e facilmente disperdibile è da considerarsi normale; la temperatura ambiente e del supporto di posa non può essere inferiore a +1°C; applicare con rullo a pelo corto in mano unica.

Maturazione del prodotto e successive applicazioni

Il rivestimento successivo deve essere applicato direttamente su DEKORA BOND completamente asciutto e indurito.

Il tempo di asciugatura del prodotto varia a seconda della temperatura ambiente e del supporto (tempo medio di attesa: 2-3 ore).

Evitare il deposito di polvere su DEKORA BOND asciutto in quanto riduce l'adesione del rivestimento successivo.

Pulizia degli attrezzi:

- con acqua, a fresco;
- con mezzi meccanici, dopo asciugatura del prodotto.

Consumo: 120-150 g/m².

Confezioni:

Barattolo plastica da 1kg

Fustino in plastica di 5kg

Conservazione:

24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto e ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

Il prodotto teme il gelo.

consistenza	-	liquido
colore	-	azzurro, non coprente
massa volumica, ISO 2811-1	g/cm ³	1,18 ± 0,05
pH, ISO 976	-	9,0 ± 0,5
residuo solido (125°C, 1 h, 2 g), ISO 1625	%	54,3 ± 0,5
viscosità dinamica, UNI EN ISO 2555	mPa s	10000 ± 500
granulometria massima	mm	0,3
tempo minimo per la sovrapplicazione	a +1°C a +23°C	6-8 2-3
temperatura minima d'applicazione	°C	+1
adesione su ceramica smaltata, ASTM D 4541 (pull-off test)	MPa	7,9 ± 0,4
adesione su gres porcellanato, ASTM D 4541 (pull-off test)	MPa	15,9 ± 0,4
adesione su clinker, ASTM D 4541 (pull-off test)	MPa	6,6 ± 0,4
adesione su calcestruzzo, ASTM D 4541 (pull-off test)	MPa	> 1,5 (rottura coesiva cls)
adesione su linoleum, ASTM D 4541 (pull-off test)	MPa	2,1 ± 0,1
adesione su resina epossidica, ASTM D 4541 (pull-off test)	MPa	5,4 ± 0,2
adesione su resina poliuretanica, ASTM D 4541 (pull-off test)	MPa	4,5 ± 0,2

Nota: il metodo di prova fa riferimento alla normativa a fianco riportata.

AVVERTENZE

Avvertenze ed istruzioni particolari

- Applicare con una temperatura compresa tra +1°C e +35°C.
- Non utilizzare DEKORA BOND all'esterno.
- Non utilizzare DEKORA BOND in piscina.
- Non miscelare con altre sostanze, né diluire con acqua o solventi.
- Non idoneo per l'applicazione su supporti umidi, bagnati o con umidità di risalita.
- Non camminare sulla superficie trattata prima che il prodotto sia indurito del tutto, cioè entro 1-3 ore dall'applicazione.

Le indicazioni contenute nel presente prospetto tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi applicative, sulle quali non abbiamo responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse.