



# PLASTOCRETE

## Rasante fibrorinforzato modellabile

### DESCRIZIONE

**PLASTOCRETE** è un rasante fibrorinforzato antiritiro con caratteristiche di elevata plasticità anche in fase di presa, studiato per la realizzazione di rasature, riparazione, stuccatura, ricostruzione di parti mancanti.

### CAMPO DI IMPIEGO

**PLASTOCRETE** è applicabile come:

- Riempitivo di fessure e per risarcire parti mancanti
- Per il rifacimento anche parziale d'intonaci
- Per la ricostruzione e la modellatura di parti mancanti di balconi, scale o altri elementi architettonici
- Per rasare a basso, medio o alto spessore in un'unica mano fino a 30 mm.

### VANTAGGI

- elevate caratteristiche di adesione ai supporti
- eccezionale lavorabilità e modellabilità in fase plastica
- riparazioni su cls con ottima mimetizzazione
- rasature fino a 30 mm di spessore in unica mano
- colorabile con ossidi di ferro
- ottima lavorabilità.

### APPLICAZIONE

#### *Preparazione della superficie.*

Il supporto deve essere **regolare**, privo di parti incoerenti, grassi.  
Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non perfettamente ancorati.  
Durante la stagione calda umidificare il supporto prima della posa.

#### **Modi d'uso**

- Impastare un sacco di **PLASTOCRETE** con circa 6 – 6,5 litri di acqua pulita e mescolare con mescolatore a frusta a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi, regolando l'acqua in funzione del tipo di applicazione.
- Applicare a cazzuola, frattazzo d'acciaio o plaster in una sola mano e rifinire con frattazzino in spugna o frattazzo d'acciaio inumiditi.

Spessori consigliati max. 30 mm

**PLASTOCRETE** è disponibile nella colorazione grigia o bianca.

## DATI TECNICI

PROVA	UNITA'DI MISURA	VALORE
Massa volumica impasto (UNI 8995)	g/cm <sup>3</sup>	1,56
Granulometria	mm	≤0,315
Tempo di vita impasto	min	15
Tempo di presa	min	20-30
Acqua d'impasto	%	24
Resistenza a compressione media (28gg.)	MPa	15,0
Resistenza a flessione media (28gg.)	MPa	5,0
Temperatura di applicazione	°C	+5/+30°

## AVVERTENZE

Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati.

Non applicare con temperature inferiori a + 5° o superiori a + 30°.

Non applicare su supporti gelati o bagnati.

Non applicare alla presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.

Supporti molto assorbenti o polverosi vanno prima trattati con specifici prodotti.

Stoccare il prodotto in confezione integra per un tempo non superiore a dodici mesi in luogo asciutto e coperto.

Le indicazioni contenute nel presente prospetto tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi applicative, sulle quali non abbiamo responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse.

