



RASEDIL 25

Rasante per interni ed esterni per finitura a civile.

DESCRIZIONE

RASEDIL è un rasante minerale mono-componente in polvere costituito da legante cementizio, inerti silicei selezionati, resine sintetiche ed additivi specifici è caratterizzato da ottimo potere adesivo e ridotti tempi di essiccamento. Il prodotto con aggiunta di sola acqua pulita forma un impasto specifico per la rasatura finale di superfici edili esterne o interne vecchie e nuove. Colore grigio o bianco.

CAMPO DI IMPIEGO

RASEDIL 25 è applicabile come rasante sulle seguenti superfici:

- Intonaci vecchi e nuovi
- Calcestruzzo
- Laterizio e muratura mista
- Vecchi rivestimenti plastici
- Blocchi in calcestruzzo
- Superfici lucide non assorbenti etc.

VANTAGGI

- Costo contenuto
- Ottima lavorabilità
- Elevata flessibilità
- Ottima adesione

APPLICAZIONE

Preparazione della superficie.

Il supporto deve essere **regolare**, privo di parti incoerenti, grassi o materiali solubili in acqua.

Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non perfettamente ancorati. Effettuare un' accurata pulizia.

Inumidire il supporto.

Durante la stagione calda umidificare il supporto prima della posa.

Rasatura

Impastare un sacco di RASEDIL 25 con circa 6 litri di acqua pulita e mescolare con mescolatore a frusta a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto per 10 minuti e quindi mescolare prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto con frattazzo di acciaio o plastica in due passate da eseguire circa a un'ora di distanza l'una dall'altra. Appena il rasante inizia la presa spugnare bagnando quanto necessario.

Consumo per rasatura di 1 mm di spessore circa 1,5 kg/mq.

PROVA	UNITA'DI MISURA	VALORE
Granulometria (UNI EN 933-1)	mm	≤ 0,315
Acqua d'impasto	%	22 - 24
Massa volumica malta fresca (UNI 8995)	g/dm ³	1,70
Tempo di vita impasto	min	90
Tempo di riposo impasto	min	10
Tempo di attesa tra le passate	min	60
Resistenza a compressione media (28gg)	MPa	9,0
Resistenza a flessione media(28gg)	MPa	4,0
Consumo per rasatura	Kg/m ²	1,5

AVVERTENZE

Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati.

Non applicare con temperature inferiori a + 5° o superiori a + 30°.

Non applicare su supporti gelati o bagnati.

Non applicare alla presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità

Supporti molto assorbenti vanno prima trattati con specifici prodotti che limitano l'assorbimento del supporto.

Stoccare il prodotto in confezione integra per un tempo non superiore a 12 mesi in luogo asciutto e coperto.

Le indicazioni contenute nel presente prospetto tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi applicative, sulle quali non abbiamo responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse.

