



## RASEDIL G

**Stucco rasante per interni a base di alabastro finissimo.**

### DESCRIZIONE

**RASEDIL G** è uno stucco rasante per interni a base di alabastro finissimo, che va impastato con l'acqua prima dell'uso.

### CAMPO DI IMPIEGO

**RASEDIL G** è applicabile come stucco-rasante su intonaco civile, intonaco a calce ecc:

- all'interno quando si vuole ottenere una superficie perfettamente liscia
- Per la stuccatura di fessure, crepe o piccole imperfezioni sui muri all'interno

### VANTAGGI

- Ottima tixotropia e lavorabilità
- Basso ritiro
- Ottima adesione
- Non forma grumi una volta mescolato con acqua

### APPLICAZIONE

#### Preparazione della superficie.

La superficie deve essere asciutta, coerente, libera da sporco, polvere ed efflorescenze saline. Macchie di grasso, oli ecc. devono essere eliminate mentre parti incoerenti o polvere vanno rimosse e il fondo va trattato preventivamente con un fissativo acrilico all'acqua. Tale trattamento va fatto anche con fondi molto assorbenti.

#### Rasatura

Spargere due parti di RASEDIL G con una parte di acqua in un recipiente di acqua pulita e lasciare riposare per qualche minuto. Impastare a mano o meglio con agitatore meccanico sino ad ottenere un impasto omogeneo . Aggiungere acqua se necessario per ottenere la giusta lavorabilità.

Dopo la mescolazione l'impasto va applicato entro 3-4 ore. Il suo indurimento dipende dalle condizioni ambientali e dall'assorbimento del fondo.

Attendere 12 ore tra una mano e l'altra.

Il prodotto su rasatura è carteggiabile dopo 10-12 ore.

Consumo teorico per rasatura di 1 mm di spessore circa 1 – 1,1 kg/mq

**DATI TECNICI**

PROVA	UNITA'DI MISURA	VALORE
Granulometria (UNI EN 1015-1)	mm	≤ 0,1
Acqua d'impasto	%	50 - 55
Massa volumica apparente malta fresca (UNI EN ISO 2811-1)	Kg/l	1,590
Massa volumica apparente malta indurita (UNI EN ISO 1015-10)	Kg/l	1,180
Massa volumica apparente	Kg/l	0,700
Consistenza malta fresca (UNI EN 1015-3)		Plastica- tixotropica
Tempo di presa(DIN 1168)	h	4-6
Tempo di riposo impasto	min	10
Tempo di attesa tra le passate	min	60
Coefficiente permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 1015-19)	μ	10
Reazione al fuoco (UNI EN 13501-1)		Classe A1
Resistenza a compressione media (28gg)	MPa	4,2
Resistenza a flessione media(28gg)	MPa	2,1
Consumo per rasatura	Kg/m <sup>2</sup>	1,5

**AVVERTENZE**

**RASAEDIL G** va usato senza aggiunta di materiali estranei.

Stoccare il prodotto in confezione integra e in ambienti riparati tra 5 e 40 °C . Il prodotto teme l'umidità.

Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa e non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità.

Utilizzare contenitori sporchi di prodotto già rappreso ne accorcia i tempi di lavorazione.

Il mancato rispetto dei tempi di sovrapplicazione o sovraverniciatura può causare parziali distacchi del prodotto per scarsa maturazione.

Applicare un fissativo acrilico prima di eventuali finiture.

Le indicazioni contenute nel presente prospetto tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi applicative, sulle quali non abbiamo responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse.

