



DEKORA SENSE

Rivestimento in resina a tessitura media con effetto “argilla”

DESCRIZIONE

DEKORA SENSE è un ciclo composto da rivestimenti in pasta con legante polimerico in dispersione acquosa, monocomponenti, con cariche minerali a granulometria controllata, privo di leganti idraulici ed epossidici, colorabili in massa con i toner **SENSE COLOURS** o con le apposite paste coloranti a base acqua del **SISTEMA TINTOMETRICO**.

Il ciclo **DEKORA SENSE** è composto da:

- **DEKORA SENSE FONDO**: rasante neutro in pasta a grana grossa + paste colorate all'acqua **SENSE COLOURS + DRY++**;
- **DEKORA SENSE FINITURA**: rasante neutro in pasta a grana media + paste colorate all'acqua **SENSE COLOURS + DRY++**;
- **DEKORA TOP COAT** o in alternativa **TOP COAT LUX** o **TOP COAT W** in funzione della scelta : finitura poliuretanicca all'acqua ad effetto naturale, lucido, semilucido.

CAMPO DI IMPIEGO

- **DEKORA SENSE** è un rivestimento in resina utilizzato sia per pavimentazioni che per pareti; può inoltre essere applicato su mobilio.
- **DEKORA SENSE** è stato appositamente studiato per la realizzazione di rivestimenti su pavimentazioni commerciali (showroom, uffici) e private.

Il prodotto è applicabile su:

- massetti cementizi solidi e depolverati
- piastrelle opportunamente lavate e sgrassate
- rivestimenti in materiale lapideo

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Effettuare la pulizia e la preparazione della superficie di posa, avendo cura di eliminare le parti incoerenti o potenzialmente distaccanti.

Effettuare le operazioni di preparazione del fondo specifiche per la superficie in lavorazione.

La superficie di posa deve essere perfettamente asciutta.

In caso di applicazione su piastrelle, verificarne preliminarmente l'adesione al supporto: se debole o inesistente, lavare e sgrassare accuratamente e fare asciugare.

Molare la superficie se sono presenti scalini evidenti, poi depolverare e ripetere la verifica. Applicare una prima rasatura con rete di vetro da 160g, quando possibile carteggiare leggermente e depolverare. Applicare una seconda mano di **DEKORA SENSE FONDO** per annullare la trama della rete.

Preparazione dei prodotti

DEKORA SENSE FONDO:

- versare le paste colorate e il DRY++ nel **DEKORA SENSE FONDO NEUTRO**, mescolare con mescolatore professionale a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto perfettamente omogeneo.

DEKORA SENSE FINITURA:

- versare le paste colorate e il **DRY++** nel **DEKORA SENSE FINITURANEUTRO**, mescolare con mescolatore professionale a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto perfettamente omogeneo.

Finitura del prodotto

Applicare **DEKORA TOP COAT** o **DEKORA TOP COAT LUX** o **DEKORA TOP COAT W** in una o due mani mano seguendo le indicazioni della scheda tecnica specifica.

Tempi di asciugatura indicativi per fasi, a temperatura di 23 °C in ambiente ventilato:

DEKORA SENSE FONDO: calpestabile 2,5 ore; carteggiabile 5-6 ore; maturo 24 ore

DEKORA SENSE FINITURA: calpestabile 2 ore; carteggiabile 5-6 ore; maturo 24 ore

Pulizia attrezzi

Gli attrezzi potranno essere puliti con acqua a prodotto fresco; se il prodotto è indurito dovrà essere asportato meccanicamente

Consumi

DEKORA SENSE FONDO con rete di vetro da 160g	kg/m ²	2,0 -3,0
DEKORA SENSE FONDO su superficie regolare	kg/m ²	1,0 – 1,5
DEKORA SENSE FINITURA su superficie grezza	kg/m ²	0,5
DEKORA SENSE FINITURA su superficie liscia	kg/m ²	0,4
DEKORA TOP COAT in una o due mani	g/m ²	150

DATI TECNICI
Caratteristiche

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO			
DEKORA SENSE FONDO NEUTRO			
Consistenza		---	cremoso
Colore		---	bianco grigiastro
Densità a 20°C, UNI 8310		g/cm ₃	1,58 ± 0.05
DEKORA SENSE FINITURA NEUTRO			
Consistenza			cremoso
Colore		---	bianco grigiastro
Densità a 20°C, UNI 8310		g/cm ₃	1,75 ± 0.05
INDURITORE			
Consistenza		---	liquido
Colore		---	trasparente
Densità a 20°C, UNI 8310		g/cm ₃	1.15 ± 0.05
Residuo solido		%	100
Viscosità a 25°C, DIN EN ISO 3219/A.3		mPa·s	3000 ± 500
Impiego su DEKORA SENSE FONDO/FINITURA NEUTRO		%	4.0
DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (a+20°C – 50% U.R.)			
Consistenza dell'impasto		---	malta fluida spatolabile
Tempo di lavorabilità nel secchio		min	180 ± 30
Tempo di essiccazione superficiale, UNI 8904		ore	2.5 ± 0.5
Tempo minimo di carteggiabilità		ore	6 ± 0.5
Tempo minimo di maturazione		ore	> 48
Temperatura di applicazione		°C	da +10 a +35
PRESTAZIONI FINALI			
Resistenza all'abrasione, UNI 8298 (ruote H-22, 1000 giri ,massa: 1000 g)		giri	750
Resistenza all'abrasione, UNI 8298 (ruote H-22, 1000 giri ,massa: 500 g)		mg	1.14 ± 0.33
Adesione su piastrella (pull-off test), ASTM D 4541		MPa	> 2.0
Resistenza a cicli UV e condensa, ASTM D 4329 – 168 ore		ΔE	< 1.0
Resistenza chimica, UNI 12720:2014		---	D

Note: il metodo di prova è basato sulla norma a fianco riportata.

Confezioni e conservazione

Confezioni	<p>DEKORA SENSE FONDO: kit: DEKORA SENSE FONDO COLORABILE 1.0 kg, DRY++ 0.04 kg, PASTE ALL'ACQUA kit: DEKORA SENSE FONDO COLORABILE 5.0 kg, DRY++ 0.2 kg, PASTE ALL'ACQUA kit: DEKORA SENSE FONDO COLORABILE 15.0 kg, DRY++ 0.6 kg, PASTE ALL'ACQUA</p> <p>DEKORA SENSE FINITURA: kit: DEKORA SENSE FINITURA COLORABILE 1.0 kg, DRY++ 0.04 kg, PASTE ALL'ACQUA kit: DEKORA SENSE FINITURA COLORABILE 5.0 kg, DRY++ 0.2 kg, PASTE ALL'ACQUA kit: DEKORA SENSE FINITURA COLORABILE 15.0 kg, DRY++ 0,6 kg, PASTE ALL'ACQUA</p>
Conservazione	24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto e ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Il prodotto teme il gelo.

AVVERTENZE

- Non usare con temperature inferiori a +10°C.
- Sospendere l'applicazione dopo 180 minuti dalla miscelazione dei componenti del prodotto; la diluizione con acqua non consente di ristabilire la corretta viscosità.

Le indicazioni contenute nel presente prospetto tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi applicative, sulle quali non abbiamo responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse.